

XPS

Pasta autonivelante de altas prestaciones



Descripción

Mortero autonivelante monocomponente apta para todo tipo de acabados: pintura de poliuretano, pinturas epoxídicas, revestimientos flexibles, parquets y cerámica. Puede dejarse sin recubrir.

Para uso interior y exterior.

Ventajas

- Pasta autonivelante de recubrimiento rápido.
- Uso interior y exterior.
- Alta resistencia a la abrasión y punzonamiento.
- Apto para espacios con cargas elevadas, incluso tráfico rodado.
- Fácil aplicabilidad.

Usos recomendados

Pasta autonivelante para interior y exterior y para espesores de 3 a 15 mm por mano.

Para conseguir espesores superiores, de 15 a 50 mm, debe mezclarse con arena (ver instrucciones de aplicación).

Ideal para aplicaciones en locales donde la reparación haya que realizarla rápidamente como en grandes superficies, hospitales, escuelas...

Aplicaciones especiales:

- reconstrucción de losas de cemento degradadas (parkings...)
- relleno de huecos y saneamiento de superficies

Instrucciones de aplicación

Soporte base: losas de cemento y hormigón

Preparación del soporte

Los soportes deben estar secos, sanos, planos, desengrasados y sólidos.

Aplicar siempre nuestra imprimación Enduitprene Noflam para usos en exterior. Para superficies absorbentes 100 a 150 g/m² y en superficies bloqueadas 80 a 100 g/m². El tiempo de secado de la imprimación es de 60 minutos.

Mezcla

1 saco de 25 Kg de XPS + 4.5 litros de agua

Pintado/recubrimiento

Tiempo de espera antes de ser recubierta con pintura o cola: 4 horas a 20°C

La resistencia máxima se obtiene a las 24 horas.

Recrecido de alto espesor

Mezclar 1 saco de XPS de 25 Kg + 4.5 litros de agua + 30% en peso de arena de grano medio (8Kg de arena de granulometría de 0.4 a 0.9 mm).

Apertura al tráfico: 60 minutos

Tiempo de espera antes de recubrir: 24 horas

Rendimiento

1.6 Kg/mm/m²

Características técnicas

- Aspecto: polvo de color gris
- Proporción de agua: 4.5 litros por saco de 25 Kg
- Apertura al tráfico: 1 hora a 20°C
- Apertura al tráfico para cargas pesadas: coches, traspalets, carretillas elevadoras: 4 horas a 20°C
- Tiempo de espera antes de ser recubierta con pintura o cola: 4 horas a 20°C
- Tiempo de utilización de la mezcla: 20 minutos
- Resistencia máxima: 24 horas

Almacenaje

6 meses en envase original, en lugar seco y entre +5°C y 25°C.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30123612	Gris - Saco 25 kg	1	3549210030768

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España - c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciacnica@bostik.com